



1765

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Kiwamu FUJIMOTO

GAU: 1765

SERIAL NO: 10/813,079

EXAMINER:

FILED: March 31, 2004

FOR: ETCHING METHOD AND APPARATUS

REQUEST FOR PRIORITY

COMMISSIONER FOR PATENTS
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

SIR:

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number , filed , is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- ☐ Full benefit of the filing date(s) of U.S. Provisional Application(s) is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e): Application No. Date Filed
- ☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:


<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
JAPAN	2003-095946	March 31, 2003
JAPAN	2004-059674	March 3, 2004

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- ☒ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee
- ☐ were filed in prior application Serial No. filed
- ☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. filed ; and
- ☐ (B) Application Serial No.(s)
☐ are submitted herewith
☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.


Marvin J. Spivak

Registration No. 24,913

Joseph A. Scafetta, Jr.
Registration No. 26,803

Customer Number

22850

Tel. (703) 413-3000
Fax. (703) 413-2220
(OSMMN 05/03)

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 3 月 3 1 日
Date of Application:


出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 0 9 5 9 4 6
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 3 - 0 9 5 9 4 6]

出 願 人 東京エレクトロン株式会社
Applicant(s):

2 0 0 4 年 3 月 1 8 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 TYL03002

【提出日】 平成15年 3月31日

【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】 H01L 21/3065

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都港区赤坂五丁目 3 番 6 号 T B S 放送センター
東京エレクトロン株式会社内

 【氏名】 藤本 究

【特許出願人】

 【識別番号】 000219967

 【氏名又は名称】 東京エレクトロン株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100095957

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 亀谷 美明

 【電話番号】 03-5919-3808

【選任した代理人】

 【識別番号】 100096389

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 金本 哲男

 【電話番号】 03-3226-6631

【選任した代理人】

 【識別番号】 100101557

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 萩原 康司

 【電話番号】 03-3226-6631

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 040224

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9602173

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 エッチング方法及びエッチング装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 気密な処理室内に処理ガスを導入してプラズマ化し、前記処理室内の被処理体に形成されたエッチング対象膜に対して、酸素を含むレジストをマスクとしてプラズマエッチング処理を施すエッチング方法において、

前記被処理体の表面温度を 20℃以下の温度条件に保持しつつ、前記プラズマエッチング処理を行うことを特徴とするエッチング方法。

【請求項 2】 前記被処理体の表面温度は、抜熱手段により前記被処理体の表面温度を低くすることを特徴とする請求項 1 に記載のエッチング方法。

【請求項 3】 前記抜熱手段は、前記被処理体を冷媒を介して冷却する冷却手段を備え、

前記冷媒の温度を下げることにより、前記被処理体の表面温度が 20℃以下の温度条件となるように制御することを特徴とする請求項 2 に記載のエッチング方法。

【請求項 4】 前記抜熱手段は、前記被処理体を吸着保持する吸着保持手段を備え、

前記吸着保持手段の吸着力を高めることにより、前記被処理体の表面温度を低くすることを特徴とする請求項 2 に記載のエッチング方法。

【請求項 5】 前記吸着保持手段に接触する前記被処理体の面を鏡面化することにより、前記吸着力を高めることを特徴とする請求項 4 に記載のエッチング方法。

【請求項 6】 前記吸着保持手段の材質を、前記温度条件下においてもリーク電流が所望の値で流れるように制御することにより、前記吸着力を高めることを特徴とする請求項 4 に記載のエッチング方法。

【請求項 7】 前記被処理体の表面温度は、吸熱手段により前記被処理体の表面温度を低くすることを特徴とする請求項 1 に記載のエッチング方法。

【請求項 8】 前記吸熱手段として、前記処理室内に設けられプラズマを発生させるための電極に印加する高周波電力と被処理体の裏面に供給するバックガ

スの圧力を調整することにより、前記被処理体の表面温度を低くすることを特徴とする請求項 7 に記載のエッチング方法。

【請求項 9】 気密な処理室内に処理ガスを導入してプラズマ化し、前記処理室内の被処理体に形成されたエッチング対象膜に対して、酸素を含むレジストをマスクとしてプラズマエッチング処理を施すエッチング装置において、

前記被処理体の表面温度が 20℃以下の温度条件に保持しつつ、前記プラズマエッチング処理を行うことを特徴とするエッチング装置。

【請求項 10】 前記被処理体の表面温度は、抜熱手段により前記被処理体の表面温度を低くすることを特徴とする請求項 9 に記載のエッチング装置。

【請求項 11】 前記抜熱手段は、前記被処理体を冷媒を介して冷却する冷却手段を備え、

前記冷媒の温度を下げることににより、前記被処理体の表面温度が 20℃以下の温度条件となるように制御することを特徴とする請求項 10 に記載のエッチング装置。

【請求項 12】 前記抜熱手段は、前記被処理体を吸着保持する吸着保持手段を備え、

前記吸着保持手段の吸着力を高めることににより、前記被処理体の表面温度を低くすることを特徴とする請求項 10 に記載のエッチング装置。

【請求項 13】 前記吸着保持手段に接触する前記被処理体の面を鏡面化することにより、前記吸着力を高めることを特徴とする請求項 12 に記載のエッチング装置。

【請求項 14】 前記吸着保持手段の材質を、前記温度条件下においてもリーク電流が所望の値で流れるように制御することにより、前記吸着力を高めることを特徴とする請求項 12 に記載のエッチング装置。

【請求項 15】 前記被処理体の表面温度は、吸熱手段により前記被処理体の表面温度を低くすることを特徴とする請求項 9 に記載のエッチング装置。

【請求項 16】 前記処理室内に設けられプラズマを発生させるための電極に印加する高周波電力と被処理体の裏面に供給するバックガスの圧力を調整することにより、前記被処理体の表面温度を低くすることを特徴とする請求項 15 に

記載のエッチング装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、処理ガスをプラズマ化してエッチングするエッチング方法及びエッチング装置にかかり、より詳細には、酸素を含むレジストをマスクとして被処理膜に対してエッチング処理を行うエッチング方法及びエッチング装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

処理室内に導入した処理ガスをプラズマ化して被処理体例えば半導体ウエハ（以下、単にウエハと称する）上に形成されたエッチング対象膜に対してエッチングを行うものとして様々な技術がある。例えば特許文献1に記載の技術は、CF系ガスなどを処理ガスとして、ウエハ上に形成された酸化膜をエッチングするのである。

【0003】

このようなウエハ上のエッチング対象膜をエッチングする場合には、フォトレジスト等のレジストがマスクとして用いられている。特に最近では微細加工の要請に応じて約 0.13μ 以下の微細な開口パターンを形成するのに適したArFフォトレジストやF₂フォトレジスト、すなわちArFガスやF₂ガスを発光源としたレーザー光で露光するフォトレジストがよく使用されている。

【0004】

【特許文献1】

特開平5-152255号公報

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上述したArFフォトレジスト膜のようなレジスト膜は耐プラズマ性が低いため、エッチング途中でフォトレジスト層の表面が荒れてしまうという問題がある。フォトレジスト層の表面が荒れると、エッチングの進行とともに開口部の形状が変化して、設計した形状の通り形成できなくなってしまう。

【0006】

また、レジスト膜の表面に反応生成物が付着し易い処理ガスを用いてエッチングすることにより、レジスト膜の表面に付着した反応生成物を保護膜として機能させて、レジスト膜の耐プラズマ性を高めるようにすればよいとも考えられる（例えば特許文献1参照）。

【0007】

ところが、レジスト膜としてArFフォトリソレジスト膜のように酸素を含むレジスト膜を用いると、処理ガスの種類によっては、その処理ガスのプラズマにより、レジスト膜から酸素が発生する。この酸素は、レジスト膜の表面でプラズマラジカルと反応して放出されるので、その部分には保護膜としての反応生成物が付着しない。このため、エッチングの進行により、レジスト膜のうち反応生成物が付着しない部分は、スパッタされて、エッチング途中でフォトリソレジスト膜がなくなる箇所ができる。これにより、本来エッチングしたくない箇所もエッチングされ、例えばエッチングで形成した孔の内側表面に縦すじ状の切欠（Striation：ストライエーション）が形成されてしまう。このようなストライエーションが発生すると、エッチングで形成した孔と孔との間隔が実質的に狭くなってしまうため、例えばショートが発生などの原因に繋がるなどの不都合が生じる。

【0008】

そこで、本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、酸素を含むレジスト膜をマスクとしてエッチング処理する際に、レジスト膜の表面荒れやストライエーションを抑制することができるエッチング方法及びエッチング装置を提供することにある。

【0009】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するために、本発明の第1の観点によれば、気密な処理室内に処理ガスを導入してプラズマ化し、前記処理室内の被処理体に形成されたエッチング対象膜に対して、酸素を含むレジストをマスクとしてプラズマエッチング処理を施すエッチング方法において、前記被処理体の表面温度を20℃以下の温度条件に保持しつつ、前記プラズマエッチング処理を行うことを特徴とするエッチ

ング方法が提供される。

【0010】

また、上記課題を解決するために、本発明の第2の観点によれば、気密な処理室内に処理ガスを導入してプラズマ化し、前記処理室内の被処理体に形成されたエッチング対象膜に対して、酸素を含むレジストをマスクとしてプラズマエッチング処理を施すエッチング装置において、前記被処理体の表面温度が20℃以下の温度条件に保持しつつ、前記プラズマエッチング処理を行うことを特徴とするエッチング装置が提供される。

【0011】

このような第1の観点及び第2の観点による本発明によれば、酸素を含むレジスト膜をマスクとしてエッチング処理する際に、プラズマエッチングによる反応生成物がレジスト膜の表面に付着する。このとき、被処理体の表面温度を20℃以下の温度条件に保持してエッチング処理するので、プラズマエッチング処理によりレジスト膜から発生する酸素がラジカルと反応して放出される現象よりも、プラズマエッチングによる反応生成物がレジスト膜の表面に付着する現象の方が勝るため、レジスト膜の表面には反応生成物が欠けることなく付着して保護膜として機能する。これにより、レジスト膜の表面荒れやストライエーションを抑制することができる。このため、所望のエッチング形状を得ることができる。

【0012】

また、上記被処理体の表面温度は、抜熱手段により前記被処理体の表面温度を低くするようにしてもよい。例えば抜熱手段は、前記被処理体を冷媒を介して冷却する冷却手段を備え、前記冷媒の温度を下げることにより、前記被処理体の表面温度が20℃以下の温度条件となるように制御するようにしてもよい。

【0013】

また、前記抜熱手段は、前記被処理体を吸着保持する吸着保持手段を備え、前記吸着保持手段の吸着力を高めることにより、前記被処理体の表面温度を低くするようにしてもよい。この場合、前記吸着保持手段に接触する前記被処理体の面を鏡面化することにより、前記吸着力を高めるようにしてもよい。

【0014】

また、例えばジョンソンラーベック方式を利用した吸着保持手段を用いて被処理体を静電吸着させる場合には、前記吸着保持手段の材質を前記温度条件下においてもリーク電流が所望の値で流れるように制御することにより、前記吸着力を高めるようにしてもよい。

【0015】

また、上記被処理体の表面温度は、吸熱手段により前記被処理体の表面温度を低くするようにしてもよい。例えば吸熱手段として、前記処理室内に設けられプラズマを発生させるための電極に印加する高周波電力と被処理体の裏面に供給するバックガスの圧力を調整することにより、前記被処理体の表面温度を低くするようにしてもよい。

なお、本明細書中 1 mTorr は $(10^{-3} \times 101325 / 760)\text{ Pa}$ 、 1 sccm は $(10^{-6} / 60)\text{ m}^3 / \text{sec}$ とする。

【0016】

【発明の実施の形態】

以下に添付図面を参照しながら、本発明にかかる装置の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。

【0017】

先ず、本発明にかかるエッチング装置の概略構成を図1に示す。エッチング装置100は、電極板が上下平行に対向し、一方にプラズマ形成用電源が接続された容量結合型平行平板エッチング装置として構成されている。

【0018】

このエッチング装置100は、例えば表面が陽極酸化処理（アルマイト処理）されたアルミニウムからなる円筒形状に成形された処理室（チャンバー）102を有しており、この処理室102は接地されている。処理室102内の底部にはセラミックなどの絶縁板103を介して、ウエハWを載置するための略円柱状のサセプタ支持台104が設けられている。このサセプタ支持台104の上には、下部電極を構成するサセプタ105が設けられている。このサセプタ105には

ハイパスフィルター（HPF）106が接続されている。

【0019】

サセプタ支持台104の内部には、冷却手段例えば温度調節媒体室107が設けられている。そして、導入管108を介して温度調節媒体室107に温度調節媒体例えば冷媒が導入、循環され、排出管109から排出される。このような冷媒の循環により、サセプタ105を所望の温度に制御できるようになっている。

【0020】

サセプタ105は、その上側中央部が凸状の円板状に成形され、その上にウエハWと略同形の吸着保持手段例えば静電チャック111が設けられている。静電チャック111は、絶縁材の間に電極112が介在された構成となっている。静電チャック111は、電極112に接続された直流電源113から例えば1.5 kVの直流電圧が印加されることにより、静電力によってウエハWを静電吸着する。

【0021】

そして、絶縁板103、サセプタ支持台104、サセプタ105、さらには静電チャック111には、被処理体であるウエハWの裏面に、伝熱媒体（例えばHeガスなどのバックサイドガス）を供給するためのガス通路114が形成されており、この伝熱媒体を介してサセプタ105とウエハWとの間の熱伝達が行なわれ、ウエハWが所定の温度に維持されるようになっている。

【0022】

サセプタ105の上端周縁部には、静電チャック111上に載置されたウエハWを囲むように、環状のフォーカスリング115が配置されている。このフォーカスリング115は、セラミックス或いは石英などの絶縁性材料或いは導電性材料からなり、エッチングの均一性を向上させるようになっている。

【0023】

また、サセプタ105の上方には、このサセプタ105と平行に対向して上部電極121が設けられている。この上部電極121は、絶縁材122を介して、処理室102の内部に支持されている。上部電極121は、サセプタ105との対向面を構成し多数の吐出孔123を有する電極板124と、この電極板124

を支持する電極支持体 125 によって構成されている。上記電極板は例えば石英からなり、上記電極支持体 125 は例えば表面がアルマイト処理されたアルミニウムなどの導電性材料からなる。なお、サセプタ 105 と上部電極 121 との間隔は、調節可能とされている。

【0024】

上部電極 121 における電極支持体 125 の中央には、ガス導入口 126 が設けられている。このガス導入口 126 には、ガス供給管 127 が接続されている。さらにこのガス供給管 127 には、バルブ 128、並びにマスフローコントローラ 129 を介して、処理ガス供給源 130 が接続されている。

【0025】

この処理ガス供給源 130 から、プラズマエッチングのためのエッチングガスが供給されるようになっている。なお、図 1 には、上記の処理ガス供給源 130 等からなる処理ガス供給系を 1 つのみ図示しているが、これらの処理ガス供給系は複数設けられており、例えば、 C_4F_6 、Ar、 O_2 等のガスをそれぞれ独立に流量制御して、処理室 102 内に供給できるよう構成されている。

【0026】

一方、処理室 102 の底部には排気管 131 が接続されており、この排気管 131 には排気装置 135 が接続されている。排気装置 135 はターボ分子ポンプなどの真空ポンプを備えており、処理室 102 内を所定の減圧雰囲気（例えば 0.67 Pa 以下）まで真空引き可能に構成されている。また、処理室 102 の側壁にはゲートバルブ 132 が設けられている。

【0027】

上部電極 121 には、第 1 の高周波電源 140 が接続されており、その給電線には整合器 141 が介挿されている。また、上部電極 121 にはローパスフィルター (LPF) 142 が接続されている。この第 1 の高周波電源 140 は、50 ～ 150 MHz の範囲の周波数を有している。このように高い周波数の電力を印加することにより、処理室 102 内に好ましい解離状態でかつ高密度のプラズマを形成することができ、低圧条件下のプラズマ処理が可能となる。この第 1 の高周波電源 140 の周波数は、50 ～ 80 MHz が好ましく、典型的には図示した

60MHz またはその近傍の周波数が採用される。

【0028】

下部電極としてのサセプタ105には、第2の高周波電源150が接続されており、その給電線には整合器151が介挿されている。この第2の高周波電源150は数百kHz～十数MHzの範囲の周波数を有している。このような範囲の周波数を印加することにより、被処理体であるウエハWに対してダメージを与えることなく適切なイオン作用を与えることができる。第2の高周波電源150の周波数は、典型的には図示した13.56MHz または2MHz等の周波数が採用される。

【0029】

次に、上記エッチング装置100によりエッチング処理を行うエッチング対象膜について図面を参照しながら説明する。ここでは、ウエハW上に形成された酸化膜を酸素を含むレジストをマスクとしてエッチングする。具体的には図2に示すような膜構造200にエッチング処理を施す。この膜構造は、ウエハW上に形成されたエッチング対象膜となるシリコン酸化膜（SiO₂膜）210、シリコン酸化膜210上に形成された反射防止膜220、この反射防止膜220上に形成されたArFフォトリソレジスト膜230を有する。ArFフォトリソレジスト膜230は、上記エッチング処理に先立って、シリコン酸化膜210上に有機系反射防止膜を介して形成し、露光工程、現像工程により例えば開口などを含む所定のパターンにパターンニングした。

【0030】

なお、エッチング対象膜としては、上記シリコン酸化膜に限られることなく、TEOS、BPSG、PSG、SOG、熱酸化層、HTO、FSG、有機系シリコン酸化膜、CORAL（ノベラス社）等の酸化膜（酸素化合物膜）、低誘電体有機絶縁膜等や金属膜、金属化合物膜等であっても本発明を適用できる。また、酸素を含むレジストとしては、ArFフォトリソレジスト膜に限られることなく、例えばF₂フォトリソレジスト膜等であっても本発明を適用できる。

【0031】

次に、上記エッチング装置100によりエッチング処理を行う際の動作につい

て説明する。エッチング処理を行う場合には、ゲートバルブ 132 を開放して、ウエハ W を処理室 102 内に搬入し、静電チャック 111 上に配置する。次いで、ゲートバルブ 132 を閉じ、排気装置 135 によって処理室 102 内を減圧した後、バルブ 128 を開放し、処理ガス供給源 130 から処理ガスを供給し、処理室 102 内の圧力を所定の圧力とする。この状態で第 1 の高周波電源 140、第 2 の高周波電源 150 からそれぞれ所定の高周波電力を供給し、上記処理ガスをプラズマ化させてウエハ W に作用させる。

【0032】

一方、高周波電力を供給するタイミングの前後に、直流電源 113 を静電チャック 111 内の電極 112 に印加して、ウエハ W を静電チャック 111 上に静電吸着させる。またエッチング処理の際には、温度調節媒体室 107 へ所定の温度に設定した冷媒（チラー）を供給してサセプタ 105 を冷却するとともに、ウエハ W の裏面に所定の圧力の伝熱媒体（例えば He ガスなどのバックサイドガス）を供給することにより、ウエハ W の表面温度を所定の温度に制御する。本発明ではこのウエハ W の表面温度を 20℃ 以下の低温にしてエッチング処理を行うことにより、エッチングによるウエハの不都合を解消するものである。

【0033】

ここで、冷媒の温度（下部電極の温度）とウエハ W の表面温度との関係を図 3 に示す。冷媒の温度が例えば -20℃、25℃、40℃、60℃ のときのウエハの表面温度を測定し、プロットしたものである。冷媒の温度が低いほど、ウエハ W の表面温度も低くなるので、図 3 に示すように冷媒の温度とウエハ W の表面温度とはほぼ比例関係にある。

【0034】

ところが、ウエハ W の吸着方法などによって冷却効率が異なるため、冷媒の温度とウエハ W の表面温度との関係にずれが生じる。例えばサセプタ 105 にバックサイドガスを供給しつつ、静電吸着してウエハ W を保持した場合には、図 3 に示す冷媒温度 25℃ のときのウエハ W の表面温度は約 55℃（黒三角）である。

【0035】

これに対して同様の条件で、ウエハ W をグリースで静電チャック 111 に付着

させたときのウエハWの表面温度は約40℃となり、温度が低下していることがわかる。これはグリースによりウエハWの静電チャック111に対する吸着力が大きくなり、冷却効率が向上したからである。

【0036】

従って、グリースを使用した場合、冷媒の温度とウエハWの表面温度との関係はプロット（黒丸）を通る直線y2に示すような比例関係になるのに対して、グリースを使用しない場合、（黒三角）を通る直線y1に示すような比例関係になるものと考えられる。

【0037】

次に、本発明と比較するために、エッチング処理によりウエハW上に不都合が生じる場合について図面を参照しながら説明する。図4は、下記のベースとなるエッチング条件で、ウエハWの表面温度が約40℃（グリース使用時）となるように、冷媒の温度（下部電極の温度）を25℃にしてエッチング処理を行った場合の実験結果である。

【0038】

[ベースとなるエッチング条件]

処理ガス： $C_4F_6 + Ar + O_2$

処理ガス流量比： $C_4F_6 / Ar / O_2 = 14 / 500 / 17$

処理室内圧力：20mTorr

上部電極印加高周波電力：1600W

下部電極印加高周波電力：800W

電極間距離：35mm

温度（上部電極／側壁）：60℃／50℃

バックサイドガス圧力（センター／エッジ）：3Torr／3Torr

エッチング時間：60sec

【0039】

図4（a）は、ArFフォトリソ膜230上部表面の状態を示し、図4（b）はArFフォトリソ膜230及び反射防止膜220をアッシング等により除去した後のシリコン酸化膜210の上部表面の状態を示す図である。図4（

a) によれば、ArFフォトリソ膜230に表面荒れ260が発生していることがわかる。このようにArFフォトリソ膜230に表面荒れ260が発生すると、エッチングの進行と共に、開口部の形状が変化して、設計した形状のエッチング孔やエッチング溝が形成できなくなるなどの不都合が生じる。このため、ArFフォトリソ膜230の表面荒れ260を防止する必要がある。この点、後述する本実施形態によるエッチング方法によれば、表面荒れ260を防止することができる。

【0040】

また、図4(b)によれば、開口の形状がギザギザになっていることから、ストライエーション250が生じていることがわかる。ここでいうストライエーション250とは、図5に示すようにエッチング処理によって形成された孔240の内側面に形成された縦すじ状の切欠（又は溝）のことをいう。このようなストライエーション250が発生すると、図5に示すように孔240と孔240との間隔Dが狭くなってしまうため、このまま半導体装置を形成すると、例えばショートが発生するなどの不都合が生じる。このため、ストライエーション250の発生も防止する必要がある。この点、後述する本実施形態によるエッチング方法によれば、ストライエーション250の発生も防止することができる。

【0041】

ここで、上述したようなストライエーション250が発生する原因の1つとして考えられる点を図6を参照しながら説明する。ArFフォトリソ膜230などのように酸素Oを含むレジストをマスクとし、 C_4F_6 ガスなどのCF系ガスを処理ガスとしてエッチング処理すると、エッチング処理によって生じた反応生成物(C_xF_x)がArFフォトリソ膜230の表面（上面や側面）に付着して堆積する。このように反応生成物(C_xF_x)がArFフォトリソ膜230の表面全体に付着していれば、反応生成物(C_xF_x)はArFフォトリソ膜230の保護膜として機能するため、表面荒れやストライエーションが発生することがない。

【0042】

ところが、図6(a)に示すように、CF系ガスのプラズマにより、ArFフ

ォトレジスト膜 230 に含まれる酸素結合が切れて酸素 O などが自由になり, A r F フォトレジスト膜 230 の表面で C F 系ラジカルと反応して例えば C O, C F_x として放出してしまう。このような現象が発生している部分では, C F 系ガスのプラズマにより, 反応生成物 (C_xF_x) が付着する現象よりも, A r F フォトレジスト膜 230 に含まれる酸素 O などが C F 系ガスと反応して C O, C F_x として放出される現象の方が勝るため, A r F フォトレジスト膜 230 に反応生成物 (C_xF_x) が付着し難くなる。特に, A r F フォトレジスト膜 230 の表面のうち, レジストに対する選択比が低い肩部においてこのような現象が顕著に現れる。

【0043】

また, A r F フォトレジスト膜 230 の表面のうち, 反応生成物 (C_xF_x) が付着しない部分は, エッチング処理の進行により徐々にスパッタリングされて, 図 6 (b) に示すようにその部分だけ A r F フォトレジスト膜 230 がなくなるため, ストライエーション 250 の発生原因となるものと考えられる。

【0044】

そこで, 本発明では, 上述したような A r F フォトレジスト膜 230 の表面荒れ, ストライエーション (縦すじ状の切欠) 250 を防止するため, ウエハ W の表面温度を低温にしてエッチング処理を行う。

【0045】

すなわち, ウエハ W の表面温度を低温にしてエッチング処理を行うことにより, 反応生成物 (C_xF_x) が付着する現象の方が, A r F フォトレジスト膜 230 に含まれる酸素 O などが C F 系ガスと反応して C O, C F_x などとして放出される現象よりも勝るようになるため, A r F フォトレジスト膜 230 に反応生成物 (C_xF_x) が付着し易くなる。また, 低温化することにより C F 系ガスのプラズマによる, A r F フォトレジスト膜 230 に含まれる酸素結合切断反応を低下させることも考えられる。これにより, 本発明によれば, A r F フォトレジスト膜 230 の表面荒れ 260, ストライエーション (縦すじ状の切欠) 250 を防止できる。

【0046】

次に、上述した原理に基づき、ウエハWの表面温度を低温にしてエッチング処理を行った実験結果を図7を参照しながら説明する。図7は、上記のベースとなるエッチング条件で、ウエハWの表面温度が約 -10°C （グリース使用時）となるように、冷媒の温度（下部電極を構成するサセプタ105の温度）を -20°C にしてエッチング処理を行った場合の実験結果である。

【0047】

図7（a）は、ArFフォトリソスト230の上部表面の状態を示し、図7（b）はArFフォトリソスト膜230及び反射防止膜220をアッシング等により除去した後のシリコン酸化膜210の上部表面の状態を示す図である。図7（a）によれば、ArFフォトリソスト膜230に表面荒れが発生していないことがわかる。なお、エッチング処理により形成された孔240には縁部252が見られるが、これは、ArFフォトリソスト膜230の肩の部分である。また、図7（b）によれば、開口の形状が丸くなっておりギザギザがないことから、ストライエーション250が生じていないことがわかる。このように、ウエハWの表面温度を低温にしてエッチング処理を行うことにより、ArFフォトリソスト膜230の表面荒れ、ストライエーション（縦すじ状の切欠）250を防止できる。

【0048】

さらに、ウエハWの表面温度を低温にしてエッチング処理を行うことにより、ArFフォトリソスト膜230に対するシリコン酸化膜210のエッチングレート、選択比も向上することもわかった。ここで、上記のベースとするエッチング条件で、図3に示すように冷媒の温度（下部電極を構成するサセプタ105の温度）を 60°C 、 40°C 、 25°C 、 -20°C にしてエッチング処理を行った場合の実験結果を表1に示す。このとき、対応するウエハW（グリース使用時）の表面温度は、約 75°C 、約 55°C 、約 40°C 、約 -10°C である。

【0049】

（表1）

冷媒の温度（下部電極の温度）[°C]	60	40	25	-20
ウエハ表面温度[°C]	約75	約55	約40	約-10
エッチングレート[nm/min]	332	337	350	410
選択比	6.2	7.1	7.0	22.3

【0050】

上記表1におけるエッチングレートは、シリコン酸化膜210のエッチングレートであり、選択比は、ArFフォトリソ膜230に対するシリコン酸化膜210の選択比である。表1によれば、冷媒の温度（下部電極の温度）を低くするほど、すなわちウエハ表面温度を低くするほど、エッチングレートと選択比が向上していることがわかる。

【0051】

以上のように、ウエハWの表面温度を低くするほど、表面荒れ260やストライエーション250を抑えることができ、エッチングレート、選択比も向上させることができる。実用的には、ウエハWの表面温度を20℃以下とするのが好ましい。

【0052】

また、エッチング対象膜をエッチングする際に、例えば下地が現れたところまでエッチングするメインエッチングの後に、残りのエッチング対象膜をエッチングするオーバーエッチングを行う場合がある。このようなメインエッチングにおいて本発明を適用してもよく、またオーバーエッチングのときに本発明を適用してもよい。オーバーエッチングのときにもウエハWの表面温度を低くすることにより、レジスト膜の表面荒れなどを防止することができ、オーバーエッチングについても効果的に行うことができる。

【0053】

なお、ウエハWの表面温度を低くする手段としては、抜熱手段と吸熱手段がある。抜熱手段による場合としては、例えば上述したように温度調節媒体室107へ供給する冷媒の温度（下部電極の温度）を下げる事が挙げられる。この場合、ウエハWの吸着力を高めることにより、冷却効果を高めることができる。

【0054】

ウエハWの吸着力を高める方法としては、例えば上述したようにウエハWの裏面にグリースを塗ることにより、静電チャック111の表面との密着性を高めることの他、ウエハWの裏面を予め鏡面加工したり、ウエハWをクランプで押しつけることが挙げられる。

【0055】

また、ウエハWの裏面に予めSiN膜を成膜しておくことにより、静電チャック111からの静電気がウエハWのSiN膜とウエハ基板との境界面に溜り易くなるため、吸着力を向上させることができる。この場合、ウエハ基板は、SiNとSiO₂の積層構造にすることで、より静電気が溜り易くなるため、より吸着力を向上させることができる。

【0056】

さらに、静電チャック111としてジョンソンラーベック方式を利用した静電チャックを使用した場合は、低温下においても吸着力となるリーク電流が流れるように静電チャック111の電極の材質を変更するようにしてもよい。これにより、低温下における吸着力を向上させることができる。ジョンソンラーベック方式を利用した静電チャックとは、例えば静電チャック111のウエハ載置面はセラミック等の無機材料やポリイミド樹脂などの耐熱性樹脂等の誘電体からなる誘電体膜層によって被覆されており、この誘電体膜層を静電チャックとして用いるものである。すなわち、膜厚 d 、誘電率 ϵ の誘電体膜層の片側から直流電圧を印加すると、誘電体膜層の両側に単位面積当り $Q = \epsilon V / d$ の正負の電荷が蓄積される。このときの電荷がクーロン力となってウエハWが誘電体膜層を介して吸着される。しかしながら、誘電体膜層の比抵抗率が $1 \times 10^{12} \Omega \cdot \text{cm}$ より小さい材料によって形成されている場合には、誘電体膜層に微少電流が流れ、電荷が誘電体膜層の表面に蓄積されるため、見かけ上 d が非常に小さくなり、強い吸着力が得られる。従って、低温下においても強い吸着力が得られるように、電極の材質、すなわち誘電体膜層の材料として例えば比抵抗率が $1 \times 10^{12} \Omega \cdot \text{cm}$ よりも小さい材料を用いる。これにより、低温下においてもウエハWの吸着力を大きくすることができる。

【0057】

上記吸熱手段による場合としては、例えば下部電極を構成するサセプタ 105 へ印加する第 2 の高周波電力を低くしたり、ウエハ W の裏面へ供給するバックガス（例えば He ガス）の圧力を大きくすることが挙げられる。ここで、下部電極へ印加する第 2 の高周波電力とバックガス圧力とを変化させたときのウエハ W の表面温度分布を図 8 に示す。図 8 によれば、下部電極へ印加する第 2 の高周波電力を低くするほど、バックガス圧力を高くするほど、ウエハ W の表面温度が低下することがわかる。

【0058】

このような抜熱手段、吸熱手段により、またこれらを適宜組合わせて、ウエハ W の表面温度が 20℃以下となるように制御しつつ、エッチング処理を行う。これにより、低温下でのエッチング処理を実現することができる。

【0059】

以上、添付図面を参照しながら本発明に係る好適な実施形態について説明したが、本発明は係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。

【0060】

例えば、エッチング装置としては、平行平板型プラズマエッチング装置に限らず、ヘリコン波プラズマエッチング装置、誘導結合型プラズマエッチング装置等に適用してもよい。

【0061】

【発明の効果】

以上詳述したように本発明によれば、酸素を含むレジスト膜をマスクとしてエッチング処理する際に、レジスト膜の表面荒れやストライエーションを抑制することができ、所望のエッチング形状を得ることができるエッチング方法及びエッチング装置を提供できるものである。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の第1の実施の形態におけるエッチング装置の概略構成を示す断面図。

【図2】

同実施の形態においてエッチング処理を施す膜構造を示す断面図

【図3】

同実施の形態における温度調節媒体室へ供給する冷媒の温度とウエハの表面温度との関係を示す図。

【図4】

冷媒の温度（下部電極の温度）を25℃にしてエッチング処理を行った場合の実験結果であり、図4（a）はレジスト上部表面の状態を示し、図4（b）はレジスト膜及び反射防止膜をアッシング等により除去した後のシリコン酸化膜の上部表面の状態を示している。

【図5】

ストライエーションを説明するための模式図。

【図6】

ストライエーションの発生原理を説明するための模式図。

【図7】

冷媒の温度（下部電極の温度）を-20℃にしてエッチング処理を行った場合の実験結果であり、図7（a）はレジスト上部表面の状態を示し、図7（b）はレジスト膜及び反射防止膜をアッシング等により除去した後のシリコン酸化膜の上部表面の状態を示している。

【図8】

下部電極へ印加する第2の高周波電力とバックガス圧力とを変化させたときのウエハの表面温度分布を示す図。

【符号の説明】


100	エッチング装置
102	処理室
103	絶縁板
104	サセプタ支持台
105	サセプタ

1 0 7	温度調節媒体室
1 0 8	導入管
1 0 9	排出管
1 1 1	静電チャック
1 1 2	電極
1 1 3	直流電源
1 1 4	ガス通路
1 1 5	フォーカスリング
1 2 1	上部電極
1 2 2	絶縁材
1 2 3	吐出孔
1 2 4	電極板
1 2 5	電極支持体
1 2 6	ガス導入口
1 2 7	ガス供給管
1 2 8	バルブ
1 2 9	マスフローコントローラ
1 3 0	処理ガス供給源
1 3 1	排気管
1 3 2	ゲートバルブ
1 3 5	排気装置
1 4 0	高周波電源
1 4 1	整合器
1 5 0	高周波電源
1 5 1	整合器
2 0 0	膜構造
2 1 0	シリコン酸化膜
2 2 0	反射防止膜
2 3 0	フォトレジスト膜


2 4 0 孔
2 5 0 ストライエーション
2 5 2 縁部
2 6 0 表面荒れ
W ウエハ

【書類名】 図面


【図 1】




【図 2】




【図 3】



【図 4】




(a)




(b)


【図 5】




【図 6】



【図 7】




(a)



(b)

【図 8】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 酸素を含むレジスト膜をマスクとしてエッチング処理する際に、レジスト膜の表面荒れやストライエーションを抑制することができる。

【解決手段】 気密な処理室内に処理ガスを導入してプラズマ化し、処理室 1 0 2 内の半導体ウエハ W に形成されたエッチング対象膜例えばシリコン酸化膜に対して、酸素を含むレジスト例えば A r F フォトリソグレイスをマスクとしてプラズマエッチング処理を施すエッチング方法において、半導体ウエハ W の表面温度を 2 0 ℃ 以下の低温に保持しつつ、プラズマエッチング処理を行う。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 3 - 0 9 5 9 4 6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 2 1 9 9 6 7]

1. 変更年月日 1 9 9 4 年 9 月 5 日
[変更理由] 住所変更
住 所 東京都港区赤坂5丁目3番6号
氏 名 東京エレクトロン株式会社
2. 変更年月日 2 0 0 3 年 4 月 2 日
[変更理由] 住所変更
住 所 東京都港区赤坂五丁目3番6号
氏 名 東京エレクトロン株式会社